

GEVELAFBIJTMIDDEL GEPRODUCEERD UIT BIOSOURCED GRONDSTOFFEN

GELVORMIG GEVELAFBIJTMIDDEL OP WATERBASIS
GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN – LAAG VOS-GEHALTE



PLUSPUNTEN

- pH neutraal
- Aqueous base
- Low VOC content : <600g/L
- Hoog vlampunt : 61°C
- Snelwerkend
- Ontvlambaar
- Doeltreffend vanaf 40 min op dunne films; 50 min tot 1u20 op imper, 2u20 tot 4u20 op RPE
- Hooggelige formule ideaal voor verticale oppervlakken
- Afval / DIB
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301F-criteria



VERPAKKINGEN :

- In 20 l - verpakking, pallet van 24 x 20 l

TOEPASSINGEN

SCALPEX EKO'R, gevelafbijtmiddel op waterbasis, verwijdert bouwverven, RPE, Imper, dunne films, op pleister, beton, steen en bakstenen ondergronden. Door de gelformule en textuur is het gemakkelijk aan te brengen met een roller, kwast of pneumatisch spuitpistool. SCALPEX EKO'R is effectief vanaf 40 minuten, afhankelijk van het type en de dikte van de coating.

GEBRUIK

VERDUNNING : Gebruiksklaar product.

TOEPASSINGSMATERIAAL : Natuurvezelborstel, airless spray indien nodig.

PROCEDURE : Meng het product goed voor het aanbrengen. Breng SCALPEX EKO'R in een dikke laag aan op de ondergrond en laat het product inwerken tot de coating volledig zacht is geworden (zie onderstaande tijd). Verwijder eventuele resten met een spatel of riffler. Afspoelen wordt aanbevolen na het strippen.

TOEPASSINGSTIJD : Afhankelijk van het type en de dikte van de coating, gemiddeld 2 uur laten inwerken.

Openingstijd : 8 tot 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.

TOEPASSINGSTEMPERATUUR van -5 tot 50°C



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

MECHANISEERBAAR PRODUCT : Graco Mark V type apparatuur met spuitkop (537) 70 bar druk, 3 gekruiste lagen op 40 cm van het oppervlak, opbrengst 800 g/m², 100 tot 120 m² per uur. Oppervlakken beschermen: rubber / plastic / begroeiing

REINIGING VAN HET MATERIAAL : Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel afspoelen.

OPBRENGST : Tussen 700g en 1kg/m² afhankelijk van het type coating*.

AFVAL VANAFBIJTEN : Het afval afkomstig van het afbijten wordt beschouwd als niet-gevaarlijk afval volgens milieucode R 541-8, decreet nr. 2011-828 van 11 juli 2011 (gewoon industrieel afval).

OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en direct zonlicht.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• VOS : 560 g/l• Vlampunt : 61°C• Dichtheid : 1.1g ± 0.03g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : neutraal• Viscositeit : > 4000 cP• Biologische afbreekbaarheid in 3 tot 5 dagen: 60%• Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen: 80% tot 90% |
|--|--|

BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN HET PRODUCT

Biologische afbraakgraad in 28 dagen: 80% tot 90% (84,4% experimenteel)

Interval van 10 dagen gerespecteerd: N.A. (ja)

Conclusie: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

VOORZORGSMAATREGELEN

BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : : Kan nadelige effecten hebben op sommige oppervlakken zoals rubber, plastic en sommige metalen oppervlakken. Het is aanbevolen vooraf wat tests te doen en indien nodig de oppervlakken te beschermen

BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Zich beschermen en aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking onmiddellijk afspoelen met water. Draag pvc-handschoenen. Draag een hoofddeksel met gezichtsbescherming bij het sprayen. Draag een veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een geschikt pak (waterdicht).

Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Ze kan echter geen aansprakelijkheid met zich meebrengen voor het gebruik ervan in elk specifiek geval. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, aantasting van de integriteit en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om schade aan het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om vooraf een test uit te voeren met het Scalp-product op een klein gedeelte van het oppervlak. Hierbij moet de toepassingsprocedure strikt worden gevolgd om zeker te zijn van de afwezigheid van aantasting. Professioneel product: gevaarlijk, volg de veiligheidsvoorschriften. Draag de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.