

SCALPEX SD+

SUPER VERFSTRIPPER IN GEL-VORM VOOR VERF,
VERNIS, VEZELBEHANG EN LIJM

PLUSPUNTEN



- Zonder methyleenchloride
- Ultrasnel flitseffect
- Druppelvrij, laag verbruik
- Ideale viscositeit, geschikt voor verticale oppervlakken
- Geurloos
- Strips: dunne films in 15 min / Imper in 30 min / RPE in 1u tot 3u
- Afval / CIW
- Ideaal voor het strippen van lood- en asbestverf
- Laag VOC-gehalte (700g/L)
- Verpakt in PCR-emmers (gerecycled plastic)
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301F-criteria
- Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen = 70 tot 80%



VERPAKKINGEN (GERECYCLEDE VERPAKKING):

- In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg

TOEPASSINGEN

SCALPEX SD + vervangt chloorhoudende afbijtmiddelen. Produkt op pH neutraal wordt gebruikt voor het afbijten van verven, RPE, RSE, lijm, inkt, vernis, graffiti, op plaaster, beton, steen, baksteen, glaspasta, hout, minerale lagen.

GEbruik

1. VERDUNNING : SCALPEX SD + is een produkt klaar voor gebruik.

2. GEREEDSCHAP: Borstel met natuurlijke vezels, strijkbord, eventueel vernevelbaar met de airless.

3. WERKWIJZE : Mengen : goed schudden voor gebruik. In een dikke laag aanbrengen en 15 min. Tot 1 uur laten inwerken, tot totale verweking van de bekleding. De afgebeten ondergrond kan gereinigd worden door het eenvoudig en efficiënt afschrappen. Rinse geadviseerd en terug bedekt worden met een nieuwe laag verf of bekleding



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

MECHANISATIEF PRODUCT: Graco Mark V type apparatuur met sproeikop (537) 120 bar druk, 3 kriskraslagen 40 cm van de ondergrond, 80 tot 100 m² afgewerkt per uur. Ondergronden beschermen: rubber/plastic/vegetatie.

4. DUUR : Ongeveer 15 minuten tot 1 uur laten inwerken.

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 2°C tot 45 °C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de mogelijke verminderde doeltreffendheid van het produkt.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: De gereedschappen dienen onmiddellijk na gebruik gereinigd te worden, bij voorkeur in een zeeploog.

7. RENDEMENT: Ongeveer 700 ml / m².*

8 : OPSALG : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

9. AFVAL VAN STRIPPEN : Afval van strippen is ongevaarlijk afval van economische activiteit volgens de milieucode R 541-8 decreet nr. 2011828 van 11 juli 2011 (DIB).

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Product met solventen• Gel• Soortelijke massa 0.97 +/- 0.03 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 5 +/- 0.05• Viscositeit : > 5000 cps• Vlampunt: 23°C - 60°C• Biologische afbreekbaarheid in 6 tot 9 dagen: 60%• Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen: 70% tot 80% |
|---|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Kan zéér nadelige gevolgen hebben op sommige ondergronden zoals rubber en plastic. Het is aan te raden het product voorafgaandelijk uit te testen en indien nodig die gevoelige ondergronden te beschermen en af te dekken.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Is toch aan te raden te werken met aangepaste kledij en het contact met ogen en huid te vermijden. Indien er toch aanraking was, zich overvloedig met water afspoelen. Handschoenen in PVC dragen. Een helm met gezichtsbescherming dragen tijdens de verstuiwen. Veiligheidsbril gebruiken tijdens het aanbrengen met rol of met borstel. Draag aangepaste (aansluitende) werkkleding.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvoorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.